

OK Autrod 19.82 Fedett ívű hegesztés

ERNiCrMo-3

Általános leírás

A NiCr ötvözetű típusú, korrózió- és hőálló OK Autrod 19.82 nikkel-alapú tömör huzalt az erősen ötvözött hő- és korrózióálló acélok, a 9Ni és további, alacsony hőmérsékleten jelentős szívóssággal rendelkező acélok fedett ívű hegesztésére fejlesztették ki.
Ajánlott fedőpor: [OK Flux 10.16](#).

Besorolás

AWS A5.14 ERNiCrMo-3
DIN 1736 UP-NiCr21Mo9Nb

Hegesztési ömledék vegyi összetétele, %

C	Si	Mn	Cr	Mo	Nb	Fe	Ni
≤0.03	0.2	0.5	22.0	9.0	4.0	2.0	mar.